

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/28

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0322 · الفئة 1.0

1.0322

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و60 تسمية قياسية من 18 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.85	تسميات أخرى 60 في 18 منطقة	قيم الخواص 10 مسجلة
--	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 98.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.3 % آثار وشوائب · 0.3 % Ti — 0.3 % Si — 0.5 % Mn — 0.6 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—

التسميات في مختلف المواصفات	60 تسمية • 1 موثقة كمطابقة
أستراليا / نيوزيلندا	المملكة المتحدة
1008	040A10
CA1	1449-1HR
CA2	1HR
CA3	2HR
CA4	DC01
HA1	DD13
HA3	
HA4N	
فرنسا	اليابان
3C	SPCC
DC01	SPHE
DD13	SWRCH10R
FB8	SWRCH8R
Fd4	التشيك
FR8	11304
XC6	11320
	11321
	11325
النمسا	إسبانيا
St02F	AP13
St02FK32	DC01
St02FK40	DD13
St02FK50	
St02FK60	
St02FK70	بلغاريا
St24F	08
	DD11
	DD13
الولايات المتحدة	الصين
1008	08F
1010	ML08
A619	
A622	
G10080	روسيا / رابطة الدول المستقلة
G10120	08kp
	08kn
	إيطاليا
	DC01
	FeP13

1	هنغاريا	1	أوروبا
msz	ASZ2	din-en	DX 56 D الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	رومانيا	1	السويد
stas	A1n	ss	1147
1	فنلندا	1	بولندا
sfs	RACOLD01F	pn	08X

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.0322

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0322	2026/08/28