

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/21

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0401 · الفئة 1.0

1.0401


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و62 تسمية قياسية من 23 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.85	تسميات أخرى 62 في منطقة 23	قيم الخواص 6 مسجلة
--	--------------------------------------	------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

11 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

A %	RM N/mm ²	COLD DRAWN / HARD
7	500-800	5 - 10
8	480-780	10 - 16
9	430-730	16 - 40

A %	RM N/mm ²	COLD DRAWN / HARD
11	380-670	40 - 63
12	340-600	63 - 100
HB		AS ROLLED AND TURNED
98-178		As rolled and turned

الخواص الفيزيائية		
1 قيمة	القيمة	الوحدة
	7.85	g/cm ³
		الكثافة

التسميات في مختلف المواصفات		62 تسمية · 5 موثقة كمطابقة	
الولايات المتحدة		المملكة المتحدة	
10		5	
uns	G10150	bs	040A15
uns	G10170	bs	080A15
aisi-sae	1015	bs	080M15
aisi-sae	1016	bs	095M15
aisi-sae	1017	bs	C15E
aisi-sae	1018		
aisi-sae	G10150	4	اليابان
aisi-sae	G10170	jis	S15
aisi-sae	M1015	jis	S15C
aisi-sae	M1017	jis	S15CK
		jis	S17C
فرنسا		أوروبا	
6		3	
afnor	AF37C12	din-en	1.0401
afnor	C18RR	din-en	C15 الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	CC12	din-en	Ck15
afnor	XC12		
afnor	XC15	3	الصين
afnor	XC18	gb	15
		gb	H15A
إسبانيا		gb	ZG200-400
6		3	أستراليا / نيوزيلندا
une	C15E	as-nzs	K1015
une	C15k	as-nzs	K1018
une	C16k	as-nzs	K1020
une	F.111		
une	F.1110		
une	F.1511		
		رومانيا	
		3	
		stas	OLC15
		stas	OLC15AT
		stas	OLC15X

1	بولندا
pn	15
1	صربيا
srps	Č.1220
1	كرواتيا
hrn	Č.1220
1	هنغاريا
msz	C15
1	بلغاريا
bds	15
1	النمسا
onorm	RC15
1	بلجيكا
nbn	C16-2
1	سويسرا
snv	Ck15

2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
gost	15
gost	ct15
2	إيطاليا
uni	C15
uni	C16
2	السويد
ss	1350
ss	1370
2	التشيك
csn	12020
csn	12023
2	كوريا الجنوبية
ks	SM15C
ks	SM15CK
1	أمريكا اللاتينية
copant	1016

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.0401

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0401	2026/09/21