

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/03

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0726 · الفئة 1.0

1.0726

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و24 تسمية قياسية من 15 منطقة.

قيم الخواص 6 مسجلة	تسميات أخرى 24 في 15 منطقة	الكثافة 7.85 g/cm ³
-----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



98.1 % الحديد — المتعم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.3 % آثار وشوائب · 0.4 % C — 0.4 % Si — 0.9 % Mn

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

11 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

A %	RM N/mm ²	COLD DRAWN / HARD
6	640-880	5 - 10
7	590-830	10 - 16
8	560-800	16 - 40

A %	RM N/mm ²	COLD DRAWN / HARD
9	530-760	40 - 63
9	510-680	63 - 100
HB	AS ROLLED AND TURNED	
149-201	As rolled and turned	

الخواص الفيزيائية		
1 قيمة	القيمة	الوحدة
	7.85	g/cm ³
الكثافة		

التسميات في مختلف المواصفات			
24 تسمية · 4 موثقة كمطابقة			
2	السويد	3	الولايات المتحدة
ss	1957	uns	G11400 الاسم الخاص بهذه الدرجة
ss	1957-03	aisi-sae	1126
		aisi-sae	1140 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	إسبانيا	3	المملكة المتحدة
une	F210G	bs	212M36
1	دولي	bs	8M
iso	35S20	bs	EN8M
1	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2	أوروبا
gost	A30	din-en	1.0726
1	إيطاليا	din-en	35 S 20 الاسم الخاص بهذه الدرجة
uni	CF35SMn10	2	فرنسا
1	التشيك	afnor	35MF4
csn	11140	afnor	35MF6
1	سلوفاكيا	2	اليابان
stn	11 140	jis	35S20 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		jis	SUM4
1	بولندا	2	الصين
pn	A35	gb	Y30
1	رومانيا	gb	Y35
stas	AUT30		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.0726

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0726	2026/09/03