

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/04

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1213 · الفئة 1.1

1.1213


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و20 تسمية قياسية من 11 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.69 g/cm ³	20 في 11 منطقة	6 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.69	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

أوروبا		إيطاليا	
1.1213		2	
din-en		uni	
C53E الاسم الخاص بهذه الدرجة		C50E	
C53G الاسم الخاص بهذه الدرجة		uni	
Cf 53 الاسم الخاص بهذه الدرجة		1	
الولايات المتحدة		دولي	
4		iso	
G10500 الاسم الخاص بهذه الدرجة		C50 C50E4 C50M2	
G10550 الاسم الخاص بهذه الدرجة		1	
1050 الاسم الخاص بهذه الدرجة		jis	
1055 الاسم الخاص بهذه الدرجة		S50C	
المملكة المتحدة		الصين	
2		gb	
bs		50	
bs		روسيا / رابطة الدول المستقلة	
C50 C50E C50R		1	
فرنسا		gost	
XC48H1TS		50	
XC48TS		السويد	
2		1	
afnor		ss	
afnor		1674	
التشيك		1	
12051		csn	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.1213

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.1213	2026/09/04