

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/09/02

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1535 • الفئة 1.1

# 1.1535

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و26 تسمية قياسية من 14 منطقة.

|                                          |                                      |                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| الكثافة<br>g/cm <sup>3</sup> <b>7.85</b> | تسميات أخرى<br><b>26</b> في 14 منطقة | قيم الخواص<br><b>12</b> مسجلة |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

النسبة الكتلية بالمئة


## التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 98.6 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.1 % آثار وشوائب • 0.2 % Si — 0.3 % Mn — 0.9 % C — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 98.6

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

## درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

4 قيمة في 3 حالة

## الخواص الميكانيكية

|     |               |
|-----|---------------|
| HB  | SOFT ANNEALED |
| 207 | Soft annealed |

| A5<br>%          | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | AS-DELIVERED STATE         |
|------------------|-------------------------|----------------------------|
| 10               | 750                     | to 4                       |
| HB               |                         |                            |
| الحالة · الأبعاد |                         |                            |
| 197              |                         | (annealing) , GOST 1435-99 |

7 قيمة

الخواص الفيزيائية

| RHO_EL<br>nΩ·m | LAMBDA<br>W/(m·K) | ALPHA<br>10 <sup>-6</sup> /K | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | الحالة · الأبعاد       |
|----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 420            | 40                | –                            | 7.81                     | 20                     |
| –              | 44                | 11.5                         | –                        | 100                    |
| –              | –                 | 11.9                         | –                        | 200                    |
| –              | 41                | 12.5                         | –                        | 300                    |
| –              | –                 | 13                           | –                        | 400                    |
| –              | –                 | 13.4                         | –                        | 500                    |
| –              | 38                | 13.9                         | –                        | 600                    |
| –              | –                 | 14.3                         | –                        | 700                    |
| –              | –                 | 13.9                         | –                        | 800                    |
| –              | 34                | 15.4                         | –                        | 900                    |
| –              | –                 | 13.3                         | –                        | 1000                   |
|                |                   |                              |                          | الخاصية                |
|                |                   |                              |                          | الوحدة القيمة الكثافة  |
|                |                   |                              |                          | g/cm <sup>3</sup> 7.85 |
|                |                   |                              |                          | C° 730 نقطة التحول Ac1 |
|                |                   |                              |                          | C° 800 نقطة التحول Ac3 |
|                |                   |                              |                          | C° 700 نقطة التحول Ar1 |

| الخواص التكنولوجية    |                 |
|-----------------------|-----------------|
| الخاصية               | القيمة الوحدة   |
| قابلية اللحام         | is not used.    |
| حساسية تكوّن الفلوكات | not predisposed |
| هشاشة المراجعة        | not predisposed |

التسميات في مختلف المواصفات

| الولايات المتحدة        | 4         | روسيا / رابطة الدول المستقلة | 2     |
|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| T72301                  | uns       | U10                          | gost  |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة | W109      | U9A                          | gost  |
| W110                    | aisi-sae  |                              |       |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة | W1C 0,90% | كوريا الجنوبية               | 2     |
|                         | aisi-sae  | STC3                         | ks    |
|                         |           | STC4                         | ks    |
| اليابان                 | 3         |                              |       |
| SK3                     | jis       | فرنسا                        | 1     |
| SK4                     | jis       | C105E2U                      | afnor |
| SK5                     | jis       |                              |       |
| بولندا                  | 3         | الصين                        | 1     |
| N10                     | pn        | T10                          | gb    |
| N9                      | pn        | إيطاليا                      | 1     |
| N9E                     | pn        | C100KU                       | uni   |
| أوروبا                  | 2         | التشيك                       | 1     |
| C105W2                  | din-en    | 19192                        | csn   |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة | C90U      |                              |       |
| المملكة المتحدة         | 2         | رومانيا                      | 1     |
| BW1                     | bs        | OSC 8M                       | stas  |
| BW1B                    | bs        | النمسا                       | 1     |
| دولي                    | 2         | K990                         | onorm |
| C90U                    | iso       |                              |       |
| TC105                   | iso       |                              |       |

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.1535

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.1535     | 2026/09/02    |