

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/24

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2767 • الفئة 1.2

1.2767

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 17 تسمية قياسية من 10 منطقة.

الكتافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.84 g/cm ³	17 في 10 منطقة	9 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



93.2 % الحديد — المتعم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.9 % آثار وشوائب 0.5 % C — 1.4 % Cr — 4.1 % Ni

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

1 قيمة في حالة

الخواص الميكانيكية

HB	SOFT ANNEALED
285	Soft annealed

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.84	g/cm ³

17 تسمية 2 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

فرنسا	5	المملكة المتحدة	1
40NCD16	afnor	6F7	bs
40NCDV16	afnor		
40NiCrMo16	afnor	دولي	1
40NiCrMoV16	afnor	45NiCrMo16	iso
45NCD16	afnor		
		اليابان	1
أوروبا	2	SKT6	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	45NiCrMo16	إيطاليا	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	X45NiCrMo4		
		45NiCrMo16KU	uni
الولايات المتحدة	2	التشيك	1
6F3	aisi-sae	19655	csn
6F7	aisi-sae		
بولندا	2	سلوفاكيا	1
NPW	pn	19 655	stn
stal niklowa	pn		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.2767

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2767	2026/08/24