

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/31

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2834 • الفئة 1.2

1.2834

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 7 تسمية قياسية من 5 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	7 في 5 منطقة	7 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



98.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.2 % آثار وشوائب • 0.2 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

3 قيمة في 2 حالة

الخواص الميكانيكية

HRC	HB	الحالة • الأبعاد
-	212	Annealed
63	-	Quenched and tempered

HB	SOFT ANNEALED
212	Soft annealed

الخواص الفيزيائية	الخاصية	القيمة	الوحدة
1 قيمة	الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات	7 تسمية 40 موثقة كمطابقة
الولايات المتحدة	اليابان
3	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	SKS43
uns	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	التشيك
W2 C 1,00%	1
aisi-sae	csn
الاسم الخاص بهذه الدرجة	19356
W210	aisi-sae
أوروبا	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	سلوفاكيا
105V	1
din-en	stn
	19 356

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.2834

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2834	2026/08/31