

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/24

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3339 • الفئة 1.3

1.3339

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 21 تسمية قياسية من 15 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.85	تسميات أخرى 21 في 15 منطقة	قيم الخواص 12 مسجلة
--	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



80.9 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 3.7 % آثار وشوائب 4.2 % Cr 5 % Mo 6.3 % W

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

الخواص الميكانيكية	
HB	SOFT ANNEALED
262	Soft annealed
HB	الحالة · الأبعاد
255	(annealing) , GOST 19265-73
HB	الحالة · الأبعاد
262	Annealed

الخواص الفيزيائية	
3 قيمة	الخاصية
7.85	الكثافة
g/cm³	
815	نقطة التحول Ac1
C°	
730	نقطة التحول Ar1
C°	

التسميات في مختلف المواصفات	
1	أوروبا
jis	SKH51
1	الصين
gb	W6Mo5Cr4V2
1	روسيا / رابطة الدول المستقلة
gost	R6M5
1	إيطاليا
uni	HS6-5-2
1	السويد
ss	2722
1	التشيك
csn	19830
1	سلوفاكيا
stn	19 830
1	بولندا
pn	SW7M
3	الاسم الخاص بهذه الدرجة
din-en	HS 6-5-2
din-en	HS6-5-2
din-en	S6-5-2
3	الولايات المتحدة
uns	T11302
aisi-sae	M2
astm	M2
2	دولي
iso	HS6-5-2
iso	HS6-5-2C
2	كوريا الجنوبية
ks	SKH51
ks	SKH9
1	المملكة المتحدة
bs	BM2
1	فرنسا
afnor	Z85WDCV06-05-04-02

1	النمسا
onorm	S600

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة، وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.3339

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3339	2026/08/24