

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/11

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4021 · الفئة 1.4

1.4021

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و56 تسمية قياسية من 17 منطقة.

الخصائص	تسميات أخرى	معامل المرونة	الكثافة
18 مسجلة	56 في 17 منطقة	200 GPa	7.7 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



84.7 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.3 % آثار وشوائب · 1 % Mn — 1 % Si — 13 % Cr — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 84.7 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

39 قيمة في 9 حالة

الخصائص الميكانيكية

HB	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
-	14	510-780	Bar, GOST 18907-73
126-197	-	-	20KH13 (20X13) (annealing) , Bar GOST 5949-75

HB			A5 %	RM N/mm ²				الحالة · الأبعاد
207–241			–	–				20KH13 (20X13) (normalize, tempering) , Bar GOST 18968-73
197–248			–	–				20KH13 (20X13) , Forging GOST 25054-81
HV	HRB	HB	AK J/cm ²	Z %	A %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	–	–	–	–	18	225	520	Plate/Sheet Hot-rolled
–	–	–	78	50	20	440	640	Bars/Rods
234	97	223	–	–	–	–	–	Hot-rolled
HV			HB				SOFT ANNEALED	
190–240			230				Soft annealed	
HV			QUENCHED AND TEMPERED					
480–520			Quenched and tempered					
A5 %			RM N/mm ²				DRAWING 740 - 800°C	
20			490				1 - 4	
KCU kJ/m ²		Z %	A5 %	RE N/mm ²		RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد	
590–780		50–55	10–16	440–635		650–830	Bar, GOST 5949-75	
KCU kJ/m ²		Z %	A5 %	RE N/mm ²		RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد	
690		50	18	490–655		670	Bar, GOST 18968-73	
KCU kJ/m ²		Z %	A5 %	RE N/mm ²		RM N/mm ²	QUENCHING AND DRAWING	
390–640		40–50	14–16	441		647	to 600	
A5 %		RE N/mm ²			RM N/mm ²		الحالة · الأبعاد	
20		375			510		Sheet trick, GOST 7350-77	

12 قيمة
الخواص الفيزيائية

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
588	-	23	-	218	7.67	20
653	461	26	10.1	214	7.66	100

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
730	523	26	11.2	208	7.63	200
800	565	26	11.5	200	7.6	300
884	628	26	11.9	189	7.57	400
952	691	27	12.2	181	7.54	500
1022	775	26	12.8	169	7.51	600
1102	963	26	12.8	-	7.48	700
-	-	27	13	-	7.45	800
-	-	28	-	-	-	900

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.7	g/cm³
معامل المرونة	200	GPa
معامل التمدد الحراري	10.3	K/6-^10
الموصلية الحرارية	30	W/(m·K)
السعة الحرارية النوعية	460	J/(kg·K)
المقاومية الكهربائية	600	nΩ·m
نقطة التحول Ac1	820	C°
نقطة التحول Ac3	950	C°
نقطة التحول Ar1	780	C°

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	limited weldability.	
حساسية تكوّن الفلوكات	not predisposed	
هشاشة المراجعة	predisposed	

المعالجة الحرارية	درجة الحرارة	الوسط
تلدین	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدین	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية	1000-1050 °C	زيت
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدين إذابي	1000-1060 °C	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تعتيق	600-700 °C	زيت
source joins the operations with □ (or)		
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تلدين إذابي	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تعتيق	درجة الحرارة غير مذكورة	—

56 تسمية 1٠ مؤثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	14	روسيا / رابطة الدول المستقلة	11
S42000	uns	20Ch13	gost
420	aisi-sae	20KH13	gost
51420	aisi-sae	20X13	gost
S42000	aisi-sae	20X13	gost
S42010	aisi-sae	2X13	gost
A1049	astm	PK20Kh13	gost
A176	astm	Sv-20Kh13	gost
A182	astm	ΠK20X13-6.4	gost
A276	astm	ΠK20X13-6.8	gost
A314	astm	ΠK20X13-7.4	gost
A473	astm	ct.20X13	gost
A580	astm		
F1079	astm		4
F2215	astm	420 S 37 En56C	bs
		420S29	bs
		420S37	bs
		En56C	bs

الصين	2
2Cr13	gb
X20Cr13	gb
بولندا	2
2H13	pn
2H14	pn
إيطاليا	1
X20Cr13	uni
السويد	1
2303	ss
التشيك	1
17022	csn
سلوفاكيا	1
17 022	stn
البرازيل	1
420	abnt
صربيا	1
Č.4172	srps
يوغوسلافيا السابقة	1
Č.4172	jus

فرنسا	4
X20Cr13	afnor
Z20Cr13	afnor
Z20Cr13	afnor
Z8CA12	afnor
إسبانيا	4
F.310.J	une
F.3402	une
F.3402-X20Cr 13	une
X20Cr13	une
أوروبا	3
1.4021	din-en
S42010	din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة X20Cr13	din-en
اليابان	3
SUS 420J1	jis
SUS 420J1FB	jis
SUS 420J1TKA	jis
الولايات المتحدة / الطيران والفضاء	2
5506	ams
5621	ams

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.4021

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4021	2026/09/11