

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/28

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4125 • الفئة 1.4

1.4125

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و50 تسمية قياسية من 10 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.7	تسميات أخرى 50 في 10 منطقة	قيم الخواص 11 مسجلة
---	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



79.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.7 % آثار وشوائب • 1 % Si • 1.1 % C • 17 % Cr • 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

6 قيمة في 3 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	SOFT ANNEALED
285	Soft annealed

Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
30	15	420	770	Bar
HB				الحالة · الأبعاد
269	95KH18 (95X18) (annealing) , Bar GOST 5949-75			

4 قيمة

الخواص الفيزيائية

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
-	24	-	204	7.75	20
483	-	11.8	-	7.73	100
-	-	12.3	-	-	200
-	-	12.7	-	-	300
-	-	13.1	-	-	400
-	-	13.4	-	-	500
					الخاصية
الوحدة		القيمة			
g/cm³		7.7	الكثافة		
C°		830	نقطة التحول Ac1		
C°		1100	نقطة التحول Ac3		
C°		810	نقطة التحول Ar3		

التسميات في مختلف المواصفات

50 تسمية • 5 موثقة كمطابقة

روسيا / رابطة الدول المستقلة		الولايات المتحدة	
gost	110Ch18M-SChD	uns	S44002
gost	95Ch18	uns	S44003
gost	95KH18	uns	S44004 الاسم الخاص بهذه الدرجة
gost	95X18	uns	S44020
gost	9X18	uns	S44025 الاسم الخاص بهذه الدرجة
gost	ЭИ229	aisi-sae	400C
2	فرنسا	aisi-sae	440A
afnor	X105CrMo17	aisi-sae	440B
afnor	Z100CD17	aisi-sae	440C الاسم الخاص بهذه الدرجة
		aisi-sae	440F
2	دولي	aisi-sae	440FSe
iso	A-1b	aisi-sae	51440C
iso	X108CrMo17	aisi-sae	617 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		aisi-sae	A756
2	الصين	aisi-sae	S44004
gb	11Cr17	aisi-sae	S44025
gb	9Cr18	astm	A 480
		astm	A276
1	أوروبا	astm	A314
din-en	X105CrMo17 الاسم الخاص بهذه الدرجة	astm	A473
		astm	A484
1	اليابان	astm	A493
jis	SUS 440C	astm	A580
		astm	F116
1	التشيك	astm	F1613
csn	17042	astm	F2215
		astm	F899
1	بولندا	7	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء
pn	H18	ams	5618
		ams	5630
		ams	5631
		ams	5632
		ams	5880
		ams	5899
		ams	7445

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.4125

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4125	2026/08/28