

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/27

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4335 · الفئة 1.4

1.4335

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و36 تسمية قياسية من 8 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.85	تسميات أخرى 36 في 8 منطقة	قيم الخواص 10 مسجلة
--	-------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 51.4 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.6 % آثار وشوائب · 2 % Mn — 21 % Ni — 25 % Cr — % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 51.4

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

1 قيمة في حالة	الخواص الميكانيكية
HB	SOLUTION ANNEALED
220	Solution annealed

1 قيمة	الخواص الفيزيائية
	الخاصية
	الكثافة
7.85	g/cm ³

36 تسمية 2 موثقة كمطابقة	التسميات في مختلف المواصفات
5	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء
ams	5521
ams	5572
ams	5577
ams	5651
ams	7490
2	المملكة المتحدة
bs	310S31
bs	310S94
1	أوروبا
din-en	X1CrNi25-21 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	فرنسا
afnor	Z1CN25-20
1	دولي
iso	X6CrNi25-21
1	اليابان
jis	SUS 310S
1	الصين
gb	0Cr25Ni20
24	الولايات المتحدة
uns	S31002 الاسم الخاص بهذه الدرجة
uns	S31008
aisi-sae	30310S
aisi-sae	310S
astm	310L NAG
astm	A1012
astm	A213
astm	A240
astm	A249
astm	A264
astm	A276
astm	A312
astm	A314
astm	A358
astm	A409
astm	A473
astm	A479
astm	A511
astm	A554
astm	A580
astm	A813
astm	A814
astm	A924
astm	A943

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.4335

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4335	2026/08/27