

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/22

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.6546 · الفئة 1.6

1.6546

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و43 تسمية قياسية من 13 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.85	تسميات أخرى 43 في 13 منطقة	قيم الخواص 9 مسجلة
--	--------------------------------------	------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.1 % آثار وشوائب 1 · % Cr — 0.5 % Ni — 0.6 % Mn — 0.9 % % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 97.1

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به 533 °C	ACM المتنبأ به 613 °C	AE1 المتنبأ به 722 °C	AE3 المتنبأ به 766 °C
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

4 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

KCU kJ/m²	A5 %	RE N/mm²	RM N/mm²	QUENCHING 840°C, OIL, DRAWING 560 - 620°C, AIR
880	12	835	980	Ø 25

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm³

43 تسمية · 12 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	17	المملكة المتحدة	3
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G86400	311-Type 7	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G87400	3111-Type7	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G87420	871M40	bs
الاسم الخاص بهذه الدرجة	H86400	إيطاليا	3
الاسم الخاص بهذه الدرجة	H87400	40NiCrMo2	uni
	K11640	40NiCrMo2(KB)	uni
الاسم الخاص بهذه الدرجة	K13049	KB	uni
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8640	أوروبا	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8640H	1.6546	din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8740	الاسم الخاص بهذه الدرجة	din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8740H	40NiCrMo2-2	
الاسم الخاص بهذه الدرجة	8742		
	9840	اليابان	2
	G86400	SNCM240	jis
	G98400	SNCM439	jis
	4340	فرنسا	1
	A331	40NCD2	afnor
إسبانيا	5	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء	1
	40NiCrMo2	6322	ams
	40NiCrMo2DF	الصين	1
	F.1204	40CrNiMoA	gb
	F.1204-40NiCrMo2	بولندا	1
	F.1205	37HGNM	pn
روسيا / رابطة الدول المستقلة	5	أمريكا اللاتينية	1
	38KHGNM	8640	copant
	38XGHM	بلجيكا	1
	40KHGNM	40NiCrMo2	nbn
	40XHMA		
	40XGHM		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.6546

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.6546	2026/08/22