

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/03

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.6582 • الفئة 1.6

1.6582

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و84 تسمية قياسية من 24 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.73	تسميات أخرى 84 في 24 منطقة	قيم الخواص 16 مسجلة
--	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 95.3 % الحديد — المتعم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.0 % آثار وشوائب 0.7 % Mn — 1.5 % Ni — 1.5 % Cr — 0.025 % P

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به 491 °C	ACM المتنبأ به 606 °C	AE1 المتنبأ به 736 °C	AE3 المتنبأ به 760 °C
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

12 قيمة في 4 حالة

الخواص الميكانيكية

A					QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS
% · Lo = 5,65 √So					
9					≤ 16
10					16 – 40
11					40 – 100
12					100 – 160
13					160 – 250
HB					SOFT ANNEALED
248–255					Soft annealed
KCU	Z	A5	RE	RM	QUENCHING AND DRAWING
kJ/m²	%	%	N/mm²	N/mm²	
780	50	12	930	1080	Ø 25
HB					الحالة · الأبعاد
269					38KH2N2MA (38X2H2MA) (annealing) , GOST 4543-71

8 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO_EL	CP	LAMBDA	ALPHA	E	الحالة · الأبعاد
nΩ·m	J/(kg·K)	W/(m·K)	10^-6/K	GPa	
322	–	38	–	213	20
398	490	37	11.9	206	100
482	502	35	12.5	194	200
592	523	35	13.1	180	300
740	532	33	13.3	174	400
910	565	32	13.8	164	500
1090	590	30	14.1	157	600
1300	615	28	14.6	141	700
–	670	28	11.8	129	800
					الخاصية
الوحدة القيمة					الكثافة
g/cm³ 7.73					
C° 753					نقطة التحول Ac1
C° 790					نقطة التحول Ac3

اليابان	3
SNCM431	jls
SNCM439	jls
SNCM447	jls
هنغاريا	3
34CrNiMo6	msz
Ao30CrNiMo6-6	msz
NCMo 5	msz
السويد	2
2541	ss
الاسم الخاص بهذه الدرجة	SIS 14 2541
ss	
بولندا	2
34HNM	pn
34HNMA	pn
بلغاريا	2
30ChNML	bds
34CrNiMo6	bds
دولي	1
36CrNiMo6	iso
سلوفاكيا	1
16 343	stn
صربيا	1
Č.5431	srps
كرواتيا	1
Č.5431	hrn
أستراليا / نيوزيلندا	1
4340	as-nzs
النمسا	1
BOHLERV155	onorm
بلجيكا	1
35CrNiMo6	nbn
كوريا الجنوبية	1
SNCM447	ks

إيطاليا	5
34CrNiMo6	uni
35CrNiMo6	uni
35NiCrMo6	uni
35NiCrMo6KB	uni
KB	uni
رومانيا	5
34MoCrNi15	stas
34MoCrNi15q	stas
34MoCrNi16	stas
34MoCrNi16q	stas
T30MoCrNi14	stas
أوروبا	4
1.6582	din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة	34CrNiMo6
الاسم الخاص بهذه الدرجة	G34CrNiMo6
GS-34CrNiMo6V	din-en
المملكة المتحدة	4
34CrNiMo6	bs
816M40	bs
817M40	bs
EN 24	bs
فرنسا	4
34CrNiMo6	afnor
34CrNiMo8	afnor
35CND6	afnor
35NCD6	afnor
إسبانيا	4
34CrNiMo6	une
40NiCrMo7	une
F.1272	une
F.1272-40NiCrMo7	une
التشيك	4
16 444	csn
16342	csn
16343	csn
16440	csn

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.6582

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.6582	2026/09/03