

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/10

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7262 · الفئة 1.7

1.7262

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و63 تسمية قياسية من 19 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.85	تسميات أخرى 63 في 19 منطقة	قيم الخواص 8 مسجلة
--	--------------------------------------	------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.2 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.5 % آثار وشوائب · 0.3 % Si · 1 % Mn · 1.2 % Cr

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

3 نظام معالجة

المعالجة الحرارية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	900–960 °C	—
مراجعة	680–730 °C	—
تقسية	900 °C	—
مراجعة	680–750 °C	—
تطبيع	900–960 °C	—
مراجعة	680–730 °C	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—

63 تسمية 1٠ موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

7	إيطاليا	8	الولايات المتحدة
uni	13CrMo4-5	aisi-sae	A387Gr.12Cl.2
uni	14CrMo3	aisi-sae	K11562
uni	16CrMo3	aisi-sae	K11564
uni	18CrMo45KG	aisi-sae	K11572
uni	18CrMo45KW	aisi-sae	K11597
uni	A18CrMo4-5KW	aisi-sae	K11757
uni	B18CrMo4-5KG	aisi-sae	K11789
		aisi-sae	K12062
6	المملكة المتحدة	8	اليابان
bs	13CrMo4-5	jis	SCM415
bs	1501-620	jis	SCM415H
bs	1501-621	jis	SFVAF12
bs	620-440	jis	STBA20
bs	620-470	jis	STBA22
bs	620-540	jis	STFA22
		jis	STPA20
		jis	STPA22

أوروبا	2
1.7262	din-en
الاسم الخاص بهذه الدرجة 15CrMo5	din-en
روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
15KhM	gost
15XM	gost
بولندا	2
15HM	pn
18HGM	pn
هنغاريا	2
13CrMo4-5	msz
KL9	msz
السويد	1
2216	ss
التشيك	1
15121	csn
صربيا	1
Č.4720	srps
رومانيا	1
14CrMo4	stas
النمسا	1
13CrMo4-4KW	onorm
بلجيكا	1
14CrMo45	nbn

فرنسا	6
12CD4	afnor
13CrMo4-5	afnor
14CrMo4-5	afnor
15CD3.5	afnor
15CD4.05	afnor
15CD4.5	afnor
الصين	5
12CrMo	gb
12CrMoG	gb
15CrMo	gb
15CrMog	gb
15CrMoR	gb
إسبانيا	3
12CrMo4	une
14CrMo4-5	une
F.2631	une
بلغاريا	3
13CrMo4-5	bds
14ChM	bds
15ChM	bds
كوريا الجنوبية	3
SFVAF12	ks
STHA20	ks
STHA22	ks

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 1.7262

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7262	2026/09/10