

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/28

SteelEquivalents.com

رقم المادة 2.4066 • الفئة 2.4

2.4066


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و43 تسمية قياسية من 10 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8.85 g/cm ³	43 في 10 منطقة	10 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تقارن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8.85	g/cm ³

43 تسمية 20 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

4	الصين	14	الولايات المتحدة
gb	H02200	uns	N02100
gb	H02201	uns	N02200
gb	NS5200	uns	N02201
gb	NS5201	astm	B160
		astm	B161
		astm	B162
		astm	B163
		astm	B366
		astm	B564
		astm	B725
		astm	B730
		astm	B751
		astm	B775
		astm	B829
2	أوروبا	10	دولي
din-en	Ni 99,2 الاسم الخاص بهذه الدرجة	iso	C-Ni99
din-en	S-Ni 99,2 الاسم الخاص بهذه الدرجة	iso	C-Ni99-HC
		iso	N5
		iso	NC2100
		iso	NC2100-HC
		iso	Ni99,0
		iso	Ni99.0/LC
		iso	NW2200
		iso	NW2201
		iso	stop odlewany
2	المملكة المتحدة	4	اليابان
bs	NA 11	jis	NLCB
bs	NA 12	jis	NLCP
		jis	NNCB
		jis	NNCP
2	فرنسا		
afnor	Ni-01		
afnor	Ni-02		
2	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء		
ams	5533		
ams	5553		
2	روسيا / رابطة الدول المستقلة		
gost	NP2		
gost	NP4		
1	بولندا		
pn	L210H21		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 2.4066

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	2.4066	2026/08/28