

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/25

SteelEquivalents.com

رقم المادة 2.4610 • الفئة 2.4

2.4610

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و9 تسمية قياسية من 4 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 8.64	تسميات أخرى 9 في 4 منطقة	قيم الخواص 13 مسجلة
--	------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 64.2 % الحديد — المتقم، ولا تذكره أي مواصفة — 2.3 % آثار وشوائب • 2 % Co — 15.5 % Mo — 16 % Cr — % الحديد — المتقم، ولا تذكره أي مواصفة — 64.2

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8.64	g/cm ³

9 تسمية 2 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

دولي	3	الولايات المتحدة	2
NiCr16Mo16Ti	iso	الاسم الخاص بهذه الدرجة N06455	uns
NiMo16Cr17Ti	iso	N26625	uns
NW6455	iso		
الصين	3	أوروبا	1
H06455	gb	الاسم الخاص بهذه الدرجة NiMo16Cr16Ti	din-en
NS3305	gb		
NS553	gb		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 2.4610

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	2.4610	2026/08/25