

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/26

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JL1030

EN-JL1030

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و37 تسمية قياسية من 22 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm ³	37 في 22 منطقة	2 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثَّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجَّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

2 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

37 تسمية 30 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	فرنسا	3
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F12101	uns
A48-30B		afnor
Class30B		afnor
No 30 B		afnor
No.30		
المملكة المتحدة		
200		bs
220		bs
Grade 220		bs

السويد	3
O120	ss
0120-00	ss
O120	ss

1	إيطاليا
uni	G20
1	التشيك
csn	422420
1	أمريكا اللاتينية
copant	FG200
1	هنغاريا
msz	OV20
1	رومانيا
stas	FC200
1	أستراليا / نيوزيلندا
as-nzs	T220
1	بلغاريا
bds	Vch20
1	بلجيكا
nbn	FGG20
1	هولندا
nen	GG20
1	تايوان
cns	FC200

2	أوروبا
din-en	EN-GJL-200 الاسم الخاص بهذه الدرجة
din-en	GG-20 الاسم الخاص بهذه الدرجة
2	اليابان
jis	FC20
jis	FC200
2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
gost	SCH20
gost	C420
2	بولندا
pn	Z120
pn	ZI200
2	النمسا
onorm	GG20
onorm	GG200
1	إسبانيا
une	FG20
1	دولي
iso	200
1	الصين
gb	HT200

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن EN-JL1030

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JL1030	2026/08/26