

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/20

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JM1160

EN-JM1160

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 11 تسمية قياسية من 9 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
1 مسجلة	11 في 9 منطقة	7.85 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

3 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	3–4	539	Casting, GOST 1215-79
192–241	–	–	GOST 1215-79

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

11 تسمية 2 · موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

أوروبا	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
EN-GJMB-550-4	KCH55-4	gost
GTS-55-04	K455-4	gost

1	إيطاليا	1	الولايات المتحدة
uni	P55-04	aisi-sae	6004
1	التشيك	1	المملكة المتحدة
csn	422555	bs	P55-04
1	بولندا	1	فرنسا
pn	Zcp55004	afnor	MN550-4
		1	اليابان
		jis	FCMP540

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

EN-JM1160 استفسار بشأن

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JM1160	2026/08/20