

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/02

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JS1030

EN-JS1030

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و31 تسمية قياسية من 18 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
1 مسجلة	31 في 18 منطقة	7.85 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

4 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	15	250	400	Casting, GOST 7293-85
140–202	–	–	–	GOST 7293-85

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

31 تسمية 2٠ موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

2	السويد	5	فرنسا
ss	07 17-02	afnor	400/17
ss	0717-00	afnor	FCS 400-12
		afnor	FGS370-17
2	أستراليا / نيوزيلندا	afnor	FGS400-12
as-nzs	0717-02	afnor	FGS400-15
as-nzs	300-17		
		2	أوروبا
1	الولايات المتحدة	din-en	EN-GJS-400-15 الاسم الخاص بهذه الدرجة
aisi-sae	60-40-18	din-en	GGG-40 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		2	المملكة المتحدة
1	إسبانيا	bs	420-12
une	FGE 38-17	bs	SNG 420
		2	دولي
1	التشيك	iso	400-12
csn	422304	iso	400-15
		2	اليابان
1	بولندا	jis	FCD40
pn	Zs40015	jis	FCD400
		2	الصين
1	بلغاريا	gb	QT400-15
bds	380-17	gb	QT400-18
		2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
1	النمسا	gost	VCH40
onorm	SG38	gost	B440
		2	إيطاليا
1	بلجيكا	uni	GS 370-17
nbn	FNG38-17	uni	GS400-12
1	فنلندا		
sfs	GRP400		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن EN-JS1030

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JS1030	2026/09/02