

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/05

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JS1060

EN-JS1060

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و32 تسمية قياسية من 21 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
1 مسجلة	32 في 21 منطقة	7.85 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

4 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
-	3	370	600	Casting, GOST 7293-85
192-277	-	-	-	GOST 7293-85

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

32 تسمية 3 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

أوروبا	3	المملكة المتحدة	3
EN-GJS-600-3	الاسم الخاص بهذه الدرجة	600/3	bs
GGG-60	الاسم الخاص بهذه الدرجة	600/7	bs
Grade 600/3	الاسم الخاص بهذه الدرجة	SNG 600	bs

1	دولي
iso	600-3
1	الصين
gb	QT600-3
1	السويد
ss	07 32-03
1	التشيك
csn	422306
1	أمريكا اللاتينية
copant	FMNP65003
1	هنغاريا
msz	GoV60
1	أستراليا / نيوزيلندا
as-nzs	600-3
1	بلغاريا
bds	600-2
1	بلجيكا
nbn	FNG60-2
1	هولندا
nen	GN60
1	فنلندا
sfs	GRP600

2	الولايات المتحدة
aisi-sae	80-55-06
aisi-sae	80-60-03
2	فرنسا
afnor	FGS 600-3
afnor	FGS600-2
2	اليابان
jis	FCD60
jis	FCD600
2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
gost	VCH60
gost	B460
2	إيطاليا
uni	GS600-2
uni	GS600-3
2	بولندا
pn	Zs60003
pn	ZS6002
2	النمسا
onorm	GGG600
onorm	SG60
1	إسبانيا
une	FGE60-2

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن EN-JS1060

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JS1060	2026/09/05