

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/02

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JS1080

EN-JS1080

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 21 تسمية قياسية من 17 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
3 مسجلة	21 في 17 منطقة	7.85 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

4 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	2	480	800	Casting, GOST 7293-85
248–351	–	–	–	GOST 7293-85

2 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
nu	0.275	

21 تسمية 20 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

أوروبا	دولي	1
EN-GJS-800-2	800-2	iso
GGG-80		1
اليابان	الصين	1
FCD80	QT800-2	gb
FCD800		1
روسيا / رابطة الدول المستقلة	إيطاليا	1
VCH80	GS800-2	uni
B480		1
بولندا	السويد	1
Zs80002	0864-03	ss
ZS8002		1
الولايات المتحدة	التشيك	1
120-90-02	422308	csn
المملكة المتحدة	أستراليا / نيوزيلندا	1
800/2	800-2	as-nzs
فرنسا	بلغاريا	1
FGS800-2	800-2	bds
إسبانيا	بلجيكا	1
FGE80-2	FNG80-2	nbn
	فنلندا	1
	GRP800	sfs

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن EN-JS1080

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JS1080	2026/09/02