

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/28

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7335 · الفئة 1.7

15CD3.05

رقم المادة 1.7335

ويُدرج أيضاً باسم CrMo 4 4 13

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 101 تسمية قياسية من 21 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	101 في منطقة	15 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



97 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.8 % آثار وشوائب 0.9 % Cr 0.7 % Mn 0.5 % Mo

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

23 قيمة في 4 حالة

الخواص الميكانيكية

الحالة · الأبعاد		REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16		290-300	-
16 - 60		290	-
≤ 60		-	450-600
60 - 100		270	440-590
100 - 150		255	430-580
150 - 250		245	420-570
الحالة · الأبعاد		RE N/mm ²	RM N/mm ²
Pipe, GOST 8731-87		225	431
(annealing) , GOST 4543-71		-	179
الحالة · الأبعاد		RE N/mm ²	RM N/mm ²
Bar		350	540
QUENCHING 880°C, AIR, DRAWING 650°C, AIR		RE N/mm ²	RM N/mm ²
Ø 30		275	440

6 قيمة

الخواص الفيزيائية

الحالة · الأبعاد		ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³
20		-	205	7.85
100		12.2	-	7.83
200		13	-	7.8
300		13.3	-	7.76
400		13.7	-	7.73
450		-	172	-
500		14	-	7.7
600		14.3	-	7.66
700		14.5	-	-
800		13.4	-	-
900		11.2	-	-
1000		12.5	-	-

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
نقطة التحول Ac1	740	°C
نقطة التحول Ac3	875	°C
الخواص التكنولوجية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	
حساسية تكوّن الفلوكات	predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

المعالجة الحرارية		13 نظام معالجة
الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
source joins the operations with + / procedural order		
تلدين متساوي الحرارة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	650 °C	—
تلدين	650-705 °C	—
تقسية ومراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية ومراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	920 °C	—
مراجعة	680-690 °C	هواء
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	900-960 °C	—
مراجعة	670-730 °C	—

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تقسية	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	درجة الحرارة غير مذكورة	—
مراجعة	درجة الحرارة غير مذكورة	—
source joins the operations with + / procedural order		
تطبيع	900–960 °C	—
مراجعة	660–730 °C	هواء

101 تسمية 10 · موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

فرنسا		32	الولايات المتحدة	
afnor	12CD4	uns	K11547	الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	13CrMo4-5	uns	K11562	الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	14CrMo4-5	uns	K11564	الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	15CD2.05	uns		K11572
afnor	15CD3.05	uns	K11597	الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	15CD3.5	uns	K11757	الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	15CD4	uns	K11789	الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	15CD4-05	uns	K12062	الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	15CD4.5	aisi-sae		11562
روسيا / رابطة الدول المستقلة		aisi-sae		11564
		aisi-sae		A182
	gost	12KHM	aisi-sae	A182-F11
	gost	12MKh	aisi-sae	A387
	gost	12XM	aisi-sae	A387Gr.12
	gost	12XM	aisi-sae	A387Gr.12Cl.2
	gost	15ChM	aisi-sae	ASTM A182
	gost	15KHM	aisi-sae	ASTM A182 F11
	gost	15XM	aisi-sae	Cl.2
	gost	ct.12XM	aisi-sae	F11
	gost	ct.15XM	aisi-sae	F12
			aisi-sae	Gr.12
			aisi-sae	Gr.P12
اليابان	jis	SFVA12	aisi-sae	K11562
	jis	SFVAF12	aisi-sae	K11572
	jis	STBA20	aisi-sae	K11597
	jis	STBA22	aisi-sae	K11757
	jis	STFA22	aisi-sae	K12062
	jis	STPA20	astm	A 182 F 12 Class1 الاسم الخاص بهذه الدرجة
	jis	STPA22	astm	A 182 Grade F12
			astm	A 234 Grade WP12
أوروبا			astm	A 335 Grade P12
	din-en	1.7335	astm	SA182 F12 class 1
	din-en	13 CrMo 4 4 الاسم الخاص بهذه الدرجة	10	المملكة المتحدة
	din-en	13CrMo4-5 الاسم الخاص بهذه الدرجة		
din-en	Gr.P12			
إسبانيا	4			
	une	14CrMo4.5	bs	1501-620
	une	F.2613	bs	1501-620Gr27
	une	F.2631	bs	1501-621
	une	F.2631 -14CrMo4 5	bs	620
			bs	620-440
			bs	620-470
إيطاليا	4		bs	620-540
	uni	13CrMo4-5	bs	620CR . B
	uni	14CrMo3	bs	620Gr.27
	uni	14CrMo45		
	uni	16CrMo3		

2	هنغاريا
msz	13CrMo4-5
msz	KL9
1	السويد
ss	2216
1	سلوفاكيا
stn	15 121
1	بولندا
pn	15HM
1	صربيا
srps	Č.7400
1	رومانيا
stas	14CrMo4
1	النمسا
onorm	13CrMo4-4KW
1	بلجيكا
nbn	14CrMo45

3	دولي
iso	14CrMo4-5
iso	F32
iso	P32
3	بلغاريا
bds	13CrMo4-5
bds	14ChM
bds	15ChM
3	كوريا الجنوبية
ks	SFVAF12
ks	STHA20
ks	STHA22
2	الصين
gb	12CrMo
gb	12CrMoG
2	التشيك
csn	15021
csn	15121

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائما هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 15CD3.05

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.7335	2026/08/28