

ورقة بيانات المادة
2026/09/15 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.5752 • الفئة 1.5

20NC11

رقم المادة 1.5752

ويُدرج أيضاً باسم 14NiCr14

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و53 تسمية قياسية من 15 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	53 في 15 منطقة	15 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



94.8 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.6 % آثار وشوائب • 0.6 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

الخصائص الميكانيكية

10 قيمة في 6 حالة

HB					TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY
255					Treated to improve shearability
HB					SOFT ANNEALED
229					Soft annealed
HB					TREATED TO HARDNESS RANGE
179–229					Treated to hardness range
HB					TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE
166–217					Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range
KCU kJ/m ²	Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	QUENCHING AND DRAWING
880	50	10	930	1130	Ø 15
HB					الحالة · الأبعاد
269					(annealing) , GOST 4543-71

الخصائص الفيزيائية

8 قيمة

LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
–	–	200	7.84	20
25	11	–	7.82	100
–	12	–	–	200
–	13	–	7.76	300
19	14.7	–	7.71	400
–	15.3	–	–	500
–	15.6	–	7.63	600
				الخاصية
				الكثافة
				نقطة التحول Ac1
				نقطة التحول Ac3
				نقطة التحول Ar3

الخاصية	القيمة	الوحدة
نقطة التحول Ar1	625	C°
الخواص التكنولوجية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	limited weldability.	
حساسية تكوّن الفلوكات	predisposed	
هشاشة المراجعة	predisposed	

التسميات في مختلف المواصفات			53 تسمية 9٠ موثّقة كمطابقة		
الولايات المتحدة			فرنسا		
14			6		
G33106	الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns	12NC15	afnor	
3310	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae	13NiCr14	afnor	
3310H		aisi-sae	14 NC 11	afnor	
3310RH	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae	14 NC 12	afnor	
3312	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae	16NC11	afnor	
3316	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae	20NC11	afnor	
3415		aisi-sae			
9314		aisi-sae			
E3310		aisi-sae			
E3310X		aisi-sae			
E3316	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae			
E9315	الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae			
G33106		aisi-sae			
P 6		aisi-sae			
روسيا / رابطة الدول المستقلة			أوروبا		
12			3		
12ChN3A		gost	1.5752	din-en	
12ChN3A-sh		gost	14NiCr14	din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة
12HN3A		gost	15NiCr13	din-en	الاسم الخاص بهذه الدرجة
12HN3A-sh		gost			
12HN3A-sz		gost			
12KH2N4A		gost			
12KhN3A		gost			
12KhN3A-sh		gost			
12XH3A-ш		gost			
12XH3A		gost			
12X2H4A		gost			
20XH3A		gost			
			اليابان		
			2		
			SNC815	jis	
			SNC815H	jis	
			الصين		
			2		
			12CrNi3	gb	
			20CrNi3A	gb	
			بولندا		
			2		
			12H2N4A	pn	
			12HN3A	pn	
			دولي		
			1		
			15NiCr13	iso	

1	صربيا	1	إيطاليا
srps	Č.5426	uni	16 NiCr 11
1	هنغاريا	1	التشيك
msz	~BNC 2	csn	16420
1	بلغاريا	1	سلوفاكيا
bds	12Ch2N4A	stn	16 420

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 20NC11

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.5752	2026/09/15