

رقم المادة 1.8928 · الفئة 1.8

E690T

رقم المادة 1.8928

ويُدرج أيضاً باسم S690QL

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و17 تسمية قياسية من 7 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm ³	17 في منطقة	17 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 92.2 % آثار وشوائب · 2.6 % Cr — 1.5 % Mn — 1.7 % Ni — 2 % % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 92.2

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقَارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها
 محسوبة من التركيب °م

المتنبأ به BS °C 456	المتنبأ به ACM °C 475	المتنبأ به AE1 °C 723	المتنبأ به AE3 °C 792
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

الخواص الميكانيكية
 6 قيمة في 1 حالة

RM N/mm²	REH N/mm²	الحالة · الأبعاد
770–940	690	3 – 50
760–930	650	50 – 100
710–900	630	100 – 150

الخواص الفيزيائية
 1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm³

التسميات في مختلف المواصفات
 17 تسمية · 2 موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	فرنسا	
7		3
uns	E690T	afnor
uns	E690TFP	afnor
uns	S690T	afnor
uns		
uns	دولي	1
uns	E690	iso
aisi-sae	السويد	1
3	2625	ss
din-en		
din-en	التشيك	1
din-en	16224	csn
	سلوفاكيا	1
	16 224	stn

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنّع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن E690T

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.8928	2026/08/22