

رقم المادة EN-JL1060

FGL350

رقم المادة EN-JL1060

ويُدرج أيضاً باسم EN-GJL-350

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و35 تسمية قياسية من 21 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
2 مسجلة	35 في 21 منطقة	7.85 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

2 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	350	Casting, GOST 1412-85
179–290	–	GOST 1412-85

2 قيمة

الخواص الفيزيائية

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
–	42	–	140	7.4	20
545	–	11	–	–	100

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

التسميات في مختلف المواصفات			35 تسمية 3٠ موثقة كمطابقة		
الولايات المتحدة			النمسا		
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F13501	uns	GG35		
			GG350		
			No 50 B		
المملكة المتحدة			إسبانيا		
350			FG35		
350/22			دولي		
Grade 350			350		
فرنسا			الصين		
FGL350			HT350		
Ft 35 D			التشيك		
Ft35			422435		
السويد			أمريكا اللاتينية		
0135			FG350		
0135-00			هنگاريا		
O135			OV35		
أوروبا			رومانيا		
الاسم الخاص بهذه الدرجة	EN-GJL-350	din-en	FC350		
			Austenitic / Duplex		
الاسم الخاص بهذه الدرجة	GG-35	din-en	أستراليا / نيوزيلندا		
			T350		
اليابان			بلغاريا		
FC35			Vch35		
FC350			بلجيكا		
روسيا / رابطة الدول المستقلة			FGG35		
SCH35			هولندا		
C435			nen		
إيطاليا			GG35		
FC35					
G35					
بولندا					
Z135					
ZI350					

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائما هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن FGL350

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JL1060	2026/08/30