

رقم المادة EN-JL1060

Ft 35 D

رقم المادة EN-JL1060

ويُدرج أيضاً باسم EN-GJL-350

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و35 تسمية قياسية من 21 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
2 مسجلة	35 في 21 منطقة	7.85 g/cm³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبّأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

2 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد
–	350	Casting, GOST 1412-85
179–290	–	GOST 1412-85

2 قيمة

الخواص الفيزيائية

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
–	42	–	140	7.4	20
545	–	11	–	–	100

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

التسميات في مختلف المواصفات			35 تسمية · 3 موثقة كمطابقة		
الولايات المتحدة			النمسا		
الاسم الخاص بهذه الدرجة			GG35		
F13501			GG350		
Class50B					
No 50 B			إسبانيا		
			FG35		
المملكة المتحدة			دولي		
350			350		
350/22					
Grade 350			الصين		
فرنسا			التشيك		
FGL350			422435		
Ft 35 D			أمريكا اللاتينية		
Ft35			FG350		
السويد			هنگاريا		
0135			OV35		
0135-00			رومانيا		
O135			FC350		
أوروبا			أستراليا / نيوزيلندا		
الاسم الخاص بهذه الدرجة			T350		
EN-GJL-350			بلغاريا		
GG-35			Vch35		
اليابان			بلجيكا		
FC35			FGG35		
FC350			هولندا		
روسيا / رابطة الدول المستقلة			GG35		
SCH35					
C435					
إيطاليا					
FC35					
G35					
بولندا					
Z135					
ZI350					

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائما هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Ft 35 D

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JL1060	2026/08/28