

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/31

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4878 · الفئة 1.4

T6CNT18.12(B)

رقم المادة 1.4878

ويُدرج أيضاً باسم X12CrNiTi18-9

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و63 تسمية قياسية من 14 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.9 g/cm ³	63 في 14 منطقة	8 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 68.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.2 % آثار وشوائب · 18 % Cr — 10.5 % Ni — 2 % Mn

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

الخواص الميكانيكية		
A5 %	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد
35	740	Sheet thin, GOST 5582-75
18-35	740	Sheet thin, GOST 4986-79
HB	SOLUTION ANNEALED	
215	Solution annealed	

الخواص الفيزيائية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.9	g/cm³

التسميات في مختلف المواصفات		
روسيا / رابطة الدول المستقلة	اليابان	63 تسمية 4 موثقة كمطابقة
06Ch18N10T	SUS 321HFB	jis
06X18H10T	SUS 321HTB	jis
08Ch18N10T	SUS 321HTP	jis
08X18H10T	SUS 321TKA	jis
10Ch18N10T	SUS 321TP	jis
10X18H10T	SUS F 321	jis
12Ch18N10T	SUS Y 321	jis
12KH18N10E	SUS321	jis
12KH18N10T	SUS321H	jis
12X18H10T		
12X18H10T		
18X18H9T	S32100	uns
X18H10E	الاسم الخاص بهذه الدرجة S32109	uns
ЭП47	321	aisi-sae
	الاسم الخاص بهذه الدرجة 321H	aisi-sae
	321H	aisi-sae
	S31254	aisi-sae
	S32109	aisi-sae
المملكة المتحدة		
321 S 31		5
321 S 51		
321S12		
321S20		
321S32	T6CNT18.12(B)	afnor
321S32 58B	Z1CNDU20-18-06AZ	afnor
58B	Z6CNT18-10	afnor
58C	Z6CNT18.12	afnor
EN58C	Z6CNT18.12B	afnor

2	السويد	4	أوروبا
ss	2337	din-en	1.4878
ss	2378	din-en	X10CrNiTi189
2	التشيك	din-en	X12CrNiTi18-9 الاسم الخاص بهذه الدرجة
csn	17 246	din-en	X8CrNiTi18-10 الاسم الخاص بهذه الدرجة
csn	17248		
1	دولي	4	بولندا
iso	X7CrNiTi18-10	pn	0H18N10T
1	الصين	pn	1H18N10T
gb	1Cr18Ni9Ti	pn	1H18N12T
1	سلوفاكيا	pn	1H18N9T
stn	17 248	2	إسبانيا
		une	F.3523
		une	F.3523-X 6CrNiTi 18 11
		2	إيطاليا
		uni	X6CrNiTi18 11
		uni	X8CrNiTi18-11

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن T6CNT18.12(B)

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4878	2026/08/31