

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/14

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2367 · الفئة 1.2

Z38CDV5-3

رقم المادة 1.2367

ويُدرج أيضاً باسم X38CrMoV5-3

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و4 تسمية قياسية من 3 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
9 مسجلة	4 في 3 منطقة	7.83 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 90.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.2 % آثار وشوائب

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجَّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

1 قيمة في 1 حالة	
HB	SOFT ANNEALED
229	Soft annealed

1 قيمة	
	الخاصية
القيمة	الوحدة
7.83	g/cm³
	الكثافة

4 تسمية · 1 موثقة كمطابقة	
فرنسا	أوروبا
2	1
afnor	din-en
Z38CDV5-3	X38CrMoV5-3
afnor	
Z38CDV5-3 Mod	
	دولي
	1
	iso
	X38CrMoV5-3

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن Z38CDV5-3

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2367	2026/09/14