

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/10

SteelEquivalents.com

رقم المادة 2.4602 · الفئة 2.4

5388

رقم المادة 2.4602

ويُدرج أيضاً باسم NiCr21Mo14W

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و19 تسمية قياسية من 4 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 8.63	19 في 4 منطقة	13 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 58.8 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 3.5 % آثار وشوائب · 3.5 % W — 3 % Mo — 13.5 % Cr — 21.3 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة – الناقص: Ni.

الخواص الفيزيائية

1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8.63	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

19 تسمية 3٠ موثقة كمطابقة

2	الصين	15	الولايات المتحدة
gb	H06022	uns	N06022 الاسم الخاص بهذه الدرجة
gb	NS3308	uns	N26022 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	أوروبا	aisi-sae	5388
din-en	NiCr21Mo14W الاسم الخاص بهذه الدرجة	aisi-sae	5388 C
1	فرنسا	astm	B 575
afnor	NC 17 DWY	astm	B366
		astm	B462
		astm	B564
		astm	B574
		astm	B619
		astm	B622
		astm	B626
		astm	B775
		astm	B829
		astm	B906

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنّع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 5388

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	2.4602	2026/09/10