

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/01

SteelEquivalents.com

رقم المادة 2.4669 · الفئة 2.4

5542G

رقم المادة 2.4669

ويُدرج أيضاً باسم NiCr15Fe7Ti2Al

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و23 تسمية قياسية من 7 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8.2 g/cm³	23 في منطقة	14 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 7.2 — الحديد — المتعم، ولا تذكره أي مواصفة — 4.8 % آثار وشوائب · 4.8 %

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	8.2	g/cm ³

23 تسمية 4٠ موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

أوروبا	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء
2	10
din-en	NiCr15Fe7Ti2Al الاسم الخاص بهذه الدرجة 5542
din-en	NiCr15Fe7TiAl الاسم الخاص بهذه الدرجة 5598
	ams 5667
1	ams 5668
bs	ams 5669
	ams 5670
1	ams 5671
afnor	ams 5698
	ams 5699
1	ams 5747
iso	
1	7
jis	N07750
	N07752
	aisi-sae 5542G
	aisi-sae 688 الاسم الخاص بهذه الدرجة
	astm B 637
	astm Inconel® X-750
	astm N07750

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 5542G

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	2.4669	2026/09/01