

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/12

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4980 · الفئة 1.4

663

رقم المادة 1.4980

ويُدرج أيضاً باسم X5NiCrTi26-15

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و33 تسمية قياسية من 7 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.94	33 في منطقة	13 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 53.1 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 4.5 % آثار وشوائب · 2.1 % Ti · 14.8 % Cr · 25.5 % Ni · % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 53.1

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتَحَقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتَبَّأ هنا أي درجة حرارة تحول.

الخواص الفيزيائية

1 قيمة

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.94	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

33 تسمية 5 مؤثقة كمطابقة

6	فرنسا	12	الولايات المتحدة / الطيران والفضاء	
afnor	X.N26T.W	ams	5525	
afnor	XN26AW	ams	5526	
afnor	Z5NCTDV25-15B	ams	5723	
afnor	Z5NCTDV26-15B	ams	5726	
afnor	Z6NCTDV15-15B	ams	5731	
afnor	Z6NCTDV25-15	ams	5732	
		ams	5734	
3	أوروبا	ams	5737	
din-en	X5NiCrTi26-15	الاسم الخاص بهذه الدرجة	ams	5804
din-en	X6NiCrTiMoVB25-15-2	الاسم الخاص بهذه الدرجة	ams	5853
din-en	Z6NCTDV25-15	ams	5858	
		ams	5895	
3	روسيا / رابطة الدول المستقلة	7	الولايات المتحدة	
gost	08Ch15N25T2MFR	uns	K66286	
gost	08Kh15N25T2MFR	uns	S66286	الاسم الخاص بهذه الدرجة
gost	EP674	aisi-sae	660	الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	المملكة المتحدة	aisi-sae	663	الاسم الخاص بهذه الدرجة
bs	286 S 31	aisi-sae	S66286	
		astm	A453	
1	الصين	astm	A638	
gb	06Cr15Ni25Ti2MoAlVB			

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 663

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4980	2026/09/12