

ورقة بيانات المادة
2026/09/08 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2419 · الفئة 1.2

T31507

رقم المادة 1.2419

ويُدرج أيضاً باسم 105WCr6


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 32 تسمية قياسية من 16 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	32 في منطقة	14 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

الخصائص الميكانيكية		
HRC	HB	الحالة · الأبعاد
-	217	Annealed
61	-	Quenched and tempered
HB	الحالة · الأبعاد	
255	(annealing) , GOST 5950-2000	

الخصائص الفيزيائية			
RHO_EL nΩ·m	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
380	-	7.85	20
-	11	7.83	100
-	12	-	200
-	13	7.76	300
-	13.5	-	400
-	14	-	500
-	14.5	7.66	600
الخاصية			القيمة
الكثافة			7.85
نقطة التحول Ac1			750
نقطة التحول Ac3			940
نقطة التحول Ar1			710

الخصائص		الخاصية
is not used.		قابلية اللحام
predisposed		حساسية تكوّن الفلوكات
weakly predisposed		هشاشة المراجعة

المعالجة الحرارية		الخطوة
درجة الحرارة		الوسط
درجة الحرارة غير مذكورة		تقسية

الخطوة	درجة الحرارة	الوسط
تلدين	درجة الحرارة غير مذكورة	—

التسميات في مختلف المواصفات

32 تسمية 1٠ موثقة كمطابقة

2	إسبانيا	4	فرنسا
une	105WCr5	afnor	105WC13
une	F.5233	afnor	105WCr5
		afnor	106WCr6
2	الصين	afnor	90MCW5
gb	CrWMn		
gb	CrWMo	4	اليابان
2	إيطاليا	jis	SKS2
uni	100WCr6	jis	SKS3
uni	107WCr5KU	jis	SKS31
		jis	SKSA
1	دولي	3	الولايات المتحدة
iso	105WCr1	uns	T31507
1	السويد	aisi-sae	O7
ss	2140	aisi-sae	T31507
1	صربيا	3	روسيا / رابطة الدول المستقلة
srps	Č.6440	gost	ChVG
		gost	HVG
1	بولندا	gost	KHVG
pn	NWC	3	كوريا الجنوبية
1	هنغاريا	ks	STS2
msz	W9	ks	STS3
		ks	STS31
1	رومانيا	2	أوروبا
stas	105MnCrW11	din-en	1.2419
1	بلغاريا	din-en	105WCr6 الاسم الخاص بهذه الدرجة
bds	ChWG		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفسارك. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن T31507

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2419	2026/09/08