

ورقة بيانات المادة
2026/09/06 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4529 · الفئة 1.4

UNS N08925

رقم المادة 1.4529

ويُدرج أيضاً باسم X 1 NiCrMoCuN 25 20 6

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و28 تسمية قياسية من 2 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
8 g/cm³	28 في 2 منطقة	11 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 45.7 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 2.8 % آثار وشوائب · 25 % Ni · 20 % Cr · 6.5 % Mo

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقداً بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحقَّق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

الخواص الميكانيكية	
HB	SOFT ANNEALED
250	Soft annealed
HB	SOLUTION ANNEALED
220	Solution annealed

الخواص الفيزيائية	
الخاصية	القيمة الوحدة
الكثافة	8 g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات	
الولايات المتحدة	أوروبا
25	3
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
N08367	NO8367
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
N08925	X 1 NiCrMoCuN 25 20 6
الاسم الخاص بهذه الدرجة	الاسم الخاص بهذه الدرجة
N08926	X1NiCrMoCuN25-20-7
S _ 31254	
N08926	
NO8367	
UNS N08925	
26-3 Mo	
6 Mo	
A182	
A240	
A249	
A276	
A312	
A479	
B366	
B462	
B472	
B564	
B675	
B676	
B688	
B690	
B691	
B804	

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

ابدأ طلب عرض سعر

استفسار بشأن UNS N08925

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.4529	2026/09/06