

ورقة بيانات المادة  
2026/09/08 حتى

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.4625 · الفئة 1.4

# 5738

## رقم المادة 1.4625

ويُدرج أيضاً باسم X12CrNiSe18-9

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و23 تسمية قياسية من 6 منطقة.

| الكثافة           | تسميات أخرى        | قيم الخواص     |
|-------------------|--------------------|----------------|
| g/cm³ <b>7.85</b> | <b>23</b> في منطقة | <b>9</b> مسجلة |

النسبة الكتلية بالمئة


### التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 69.4 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.6 % آثار وشوائب · 18 % Cr — 9 % Ni — 2 % Mn —

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

### درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Mo.

الخواص الميكانيكية

4 قيمة في 1 حالة

| الحالة · الأبعاد | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% | Z<br>% |
|------------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|
| Bars/Rods        | 520                     | 205                     | 40     | 50     |

الخواص الفيزيائية

1 قيمة

| الخاصية | القيمة | الوحدة            |
|---------|--------|-------------------|
| الكثافة | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

التسميات في مختلف المواصفات

23 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

| الولايات المتحدة        | 16     | الولايات المتحدة / الطيران والفضاء | 3             |
|-------------------------|--------|------------------------------------|---------------|
| الاسم الخاص بهذه الدرجة | S30323 | ams                                | 5640          |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة | 303 Se | ams                                | 5641          |
| 30303Se                 |        | ams                                | 5738          |
| A194                    | astm   | أوروبا                             | 1             |
| A314                    | astm   |                                    |               |
| A320                    | astm   | الاسم الخاص بهذه الدرجة            | X12CrNiSe18-9 |
| A473                    | astm   | المملكة المتحدة                    | 1             |
| A511                    | astm   |                                    |               |
| A581                    | astm   | bs                                 | 303S41        |
| A582                    | astm   | اليابان                            | 1             |
| A895                    | astm   |                                    |               |
| F593                    | astm   | jis                                | SUS 303Se     |
| F594                    | astm   | الصين                              | 1             |
| F738                    | astm   |                                    |               |
| F836                    | astm   | gb                                 | Y1Cr18Ni9Se   |
| F880                    | astm   |                                    |               |

**ملاحظة بشأن الاستخدام.** جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 5738

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.4625     | 2026/09/08    |