

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/29

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0603 · الفئة 1.0

5115H

رقم المادة 1.0603

ويُدرج أيضاً باسم C67


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و15 تسمية قياسية من 9 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm ³	15 في 9 منطقة	6 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

15 تسمية • 4 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

1	أوروبا	5	الولايات المتحدة
din-en	C67 الاسم الخاص بهذه الدرجة	uns	G10700 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	فرنسا	aisi-sae	1065
afnor	XC68	aisi-sae	1070 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	دولي	aisi-sae	J403
iso	CS65	astm	5115H الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	اليابان	2	التشيك
jis	S65CM	csn	12 061
1	روسيا / رابطة الدول المستقلة	csn	12071
gost	65	2	بولندا
1	سلوفاكيا	pn	65
stn	12061	pn	gat. 65

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 5115H

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0603	2026/08/29