

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/01

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0347 · الفئة 1.0

A1008 DS Type A+B

رقم المادة 1.0347

ويُدرج أيضاً باسم DC 03 G 1


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و25 تسمية قياسية من 12 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
5 مسجلة	25 في 12 منطقة	7.85 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Si, Ni, Cr, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

25 تسمية • 6 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

2	التشيك	8	أوروبا
csn	11301	din-en	1.0336
csn	11304	din-en	DC 03 G 1 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		din-en	DC03
1	إسبانيا	din-en	FeP03
une	AP02	din-en	RRSt 13 الاسم الخاص بهذه الدرجة
		din-en	RRSt 3 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	اليابان	din-en	St 13 الاسم الخاص بهذه الدرجة
jis	SPCD	din-en	USt14
1	الصين	3	الولايات المتحدة
gb	الاسم الخاص بهذه الدرجة E	aisi-sae	A619
1	روسيا / رابطة الدول المستقلة	astm	A1008 DS Type A+B الاسم الخاص بهذه الدرجة
gost	08YU	astm	A619
1	إيطاليا	3	المملكة المتحدة
uni	FeP02	bs	3CR
		bs	CR2
1	السويد	bs	CR3
ss	1146	2	فرنسا
1	سلوفاكيا	afnor	DC03
stn	11 301	afnor	E

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن A1008 DS Type A+B

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0347	2026/09/01