

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/29

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.3543 · الفئة 1.3

A756B52 X108CrMo17

رقم المادة 1.3543

ويُدرج أيضاً باسم X102CrMo17

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و15 تسمية قياسية من 5 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
8 مسجلة	15 في 5 منطقة	7.85 g/cm³

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



● 79.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.7 % آثار وشوائب · 1 % Si · 1.1 % C · 17 % Cr · % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 79.3

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

15 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	9	أوروبا	2
S44002	uns	الاسم الخاص بهذه الدرجة X102CrMo17	din-en
S44003	uns	الاسم الخاص بهذه الدرجة X108CrMo17	din-en
S44004	uns		
S44020	uns	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
440A	aisi-sae	95Ch18	gost
440B	aisi-sae	95Kh18	gost
440C	aisi-sae		
440F	aisi-sae	دولي	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة A756B52 X108CrMo17	astm	X108CrMo17	iso
		بولندا	1
		H18	pn

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن A756B52 X108CrMo17

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.3543	2026/08/29