

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/09

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0330 · الفئة 1.0

1449-2

رقم المادة 1.0330

ويُدرج أيضاً باسم DC 01


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و42 تسمية قياسية من 16 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	42 في منطقة	14 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Si, Ni, Cr, Mo.

20 قيمة في 6 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	Z %	A5 %	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد
–	55	8	370	Rollled stock, GOST 10702-78
131	–	–	–	(hot-rolled) , GOST 1050-88

HB	Z %	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
179	-	-	-	(cold-drawn, cold-worked) , GOST 1050-88
109	-	-	-	Sheet GOST 4041-71
131	-	-	-	Rolled stock GOST 1050-88
HV				SOFT ANNEALED
105				Soft annealed
A5 %	RM N/mm ²		الحالة · الأبعاد	
32	270-410		4 - 8	
Z %	RM N/mm ²		الحالة · الأبعاد	
55	310-410		Bar cold-drawn , GOST 10702-78	
Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	NORMALIZING
60	33	196	320	to 80
Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	NORMALIZING
60	33	196	320	6 - 60

8 قيمة

الخواص الفيزيائية

RHO_EL nΩ·m	CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm ³	الحالة · الأبعاد
-	-	-	-	203	7.871	20
178	482	60	12.5	207	7.846	100
252	498	56	13.4	182	7.814	200
341	514	51	14	153	7.781	300
448	533	47	14.5	141	7.745	400
575	555	41	14.9	-	7.708	500
725	584	37	15.1	-	7.668	600
898	626	34	15.3	-	7.628	700
1073	695	30	14.7	-	7.598	800
1124	703	27	12.7	-	7.602	900
-	695	-	13.8	-	-	1000

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
نقطة التحول Ac1	735	C°
نقطة التحول Ac3	874	C°
نقطة التحول Ar3	854	C°
نقطة التحول Ar1	680	C°
الخواص التكنولوجية		
الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	without limitations.	
حساسية تكوّن الفلوكات	not predisposed	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

42 تسمية · 6 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	التشيك	4
الاسم الخاص بهذه الدرجة G10080	11300	csn
الاسم الخاص بهذه الدرجة 1008	11304	csn
1012	11321	csn
A620	11331	csn
A622		
G10080		3 المملكة المتحدة
SAE1008	1449-2	bs
SAE1010	CR4	bs
A366	FeP01	bs
A619		
أوروبا	الصين	3
الاسم الخاص بهذه الدرجة DC 01	08	gb
FeP01	08F	gb
SAE1010	الاسم الخاص بهذه الدرجة DC01	gb
الاسم الخاص بهذه الدرجة St 12	دولي	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة St 2	Cr01	iso
	CR22	iso
فرنسا	اليابان	2
3C	SPCC	jis
C	SPHE	jis
F12		
FeP01	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2
	08kp	gost
	08ps	gost

1	سلوفاكيا
stn	11 321
1	بلغاريا
bds	08ps
1	النمسا
onorm	St02F

1	إسبانيا
une	AP00
1	إيطاليا
uni	FeP01
1	السويد
ss	1142
1	بولندا
pn	08Y

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 2-1449

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0330	2026/09/09