

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/28

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JL1060

350/22

رقم المادة EN-JL1060

ويُدرج أيضاً باسم EN-GJL-350

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و35 تسمية قياسية من 21 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	35 في 21 منطقة	2 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبّأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجّل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

2 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	RM N/mm²	الحالة · الأبعاد
-	350	Casting, GOST 1412-85
179-290	-	GOST 1412-85

2 قيمة

الخواص الفيزيائية

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
-	42	-	140	7.4	20
545	-	11	-	-	100

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

التسميات في مختلف المواصفات

35 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة		3	النمسا	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	F13501	uns	GG35	onorm
Class50B		aisi-sae	GG350	onorm
No 50 B		aisi-sae		
المملكة المتحدة		3	إسبانيا	1
350		bs	FG35	une
350/22		bs	دولي	1
Grade 350		bs	350	iso
فرنسا		3	الصين	1
FGL350		afnor	HT350	gb
Ft 35 D		afnor		
Ft35		afnor	التشيك	1
السويد		3	422435	csn
0135		ss	أمريكا اللاتينية	1
0135-00		ss	FG350	copant
O135		ss		
أوروبا		2	هنغاريا	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	EN-GJL-350	din-en	OV35	msz
الاسم الخاص بهذه الدرجة	GG-35	din-en	رومانيا	1
			FC350	stas
اليابان		2	أستراليا / نيوزيلندا	1
FC35		jis	T350	as-nzs
FC350		jis		
روسيا / رابطة الدول المستقلة		2	بلغاريا	1
SCH35		gost	Vch35	bds
C435		gost		
إيطاليا		2	بلجيكا	1
FC35		uni	FGG35	nbn
G35		uni	هولندا	1
بولندا		2	GG35	nen
Z135		pn		
ZI350		pn		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائما هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 350/22

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JL1060	2026/08/28