

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/12

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2714 • الفئة 1.2

BL6

رقم المادة 1.2714

ويُدرج أيضاً باسم 55NiCrMoV7

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و31 تسمية قياسية من 15 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	31 في 15 منطقة	17 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



95.2 — الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 1.4 % آثار وشوائب • 1.7 % Ni • 1 % Cr • 0.8 % Mn • 0.03 % P

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به	ACM المتنبأ به	AE1 المتنبأ به	AE3 المتنبأ به
480 °C	716 °C	721 °C	718 °C

9 قيمة في 4 حالة

HRC		HB		الحالة · الأبعاد	
-		248		Annealed	
42		-		Quenched and tempered	
HB				SOFT ANNEALED	
248				Soft annealed	
KCU	Z	A5	RE	RM	QUENCHING 850°C, OIL, DRAWING
kJ/m²	%	%	N/mm²	N/mm²	460 - 520°C
340	35	9	1420	1570	100 - 200
HB				الحالة · الأبعاد	
241				(annealing) , GOST 5950-2000	

8 قيمة

RHO_EL		LAMBDA		ALPHA		الحالة · الأبعاد	
nΩ·m		W/(m·K)		10^-6/K			
300		38		-		100	
250		40		12.6		200	
200		42		-		300	
160		42		-		400	
-		44		-		500	
-		46		14.2		600	
		القيمة		الخاصية			
		g/cm³		7.85		الكثافة	
		C°		730		نقطة التحول Ac1	
		C°		780		نقطة التحول Ac3	
		C°		640		نقطة التحول Ar3	
		C°		610		نقطة التحول Ar1	
		القيمة		الخاصية			
		is not used.				قابلية اللحام	
		predisposed				حساسية تكوّن الفلوكات	

الخاصية	القيمة	الوحدة
هشاشة المراجعة	not predisposed	

التسميات في مختلف المواصفات
 31 تسمية 4٠ موثقة كمطابقة

روسيا / رابطة الدول المستقلة	دولي	2
5KHNM	55NiCrMoV7	iso
5KhNMF	56NiCrMoV7	iso
5KHNV		
5XHB		
أوروبا	اليابان	2
	SKS51	jis
	SKT4	jis
الاسم الخاص بهذه الدرجة	التشيك	2
55NiCrMoV6	19662	csn
56NiCrMoV7	19663	csn
الولايات المتحدة	النمسا	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	W501	onorm
T61206 / L6	W502	onorm
إيطاليا	فرنسا	1
44NiCrMoV7-KU	55NCDV7	afnor
55NiCrMoV7KU		
56NiCrMoV7-KU		
بولندا	الصين	1
WNL	5CrNiMo	gb
WNL1		
WNLV		
المملكة المتحدة	السويد	1
BH224-5	2550	ss
BL6		
المملكة المتحدة	سلوفاكيا	1
BH224-5	19 663	stn
BL6		
إيطاليا	صربيا	1
44NiCrMoV7-KU	Č.5742	srps

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن BL6

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2714	2026/09/12