

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/09

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2453 · الفئة 1.2

19714

رقم المادة 1.2453

ويُدرج أيضاً باسم X130W5


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و8 تسمية قياسية من 6 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm ³ 7.85	8 في 6 منطقة	11 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

الخواص الميكانيكية	1 قيمة في حالة
HB	الحالة · الأبعاد
255	(annealing)

الخواص الفيزيائية	4 قيمة
الخاصية	القيمة الوحدة
الكثافة	7.85 g/cm ³
نقطة التحول Ac1	750 C°
الخواص التكنولوجية	
الخاصية	القيمة الوحدة
قابلية اللحام	is not used.
هشاشة المراجعة	weakly predisposed

التسميات في مختلف المواصفات	8 تسمية · 1 موثقة كمطابقة
روسيا / رابطة الدول المستقلة	الولايات المتحدة
2	1
KHV4F	aisi-sae F2
XB4Φ	
التشيك	اليابان
2	1
19 XXX NN	jis SKS11
19714	النمسا
	1
أوروبا	onorm K400
الاسم الخاص بهذه الدرجة	din-en X130W5

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 19714

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2453	2026/09/09