

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/11

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.5218 · الفئة 1.5

22MnV6

رقم المادة 1.5218


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و26 تسمية قياسية من 14 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.85	تسميات أخرى 26 في 14 منطقة	قيم الخواص 10 مسجلة
--	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Cr, Mo.

الخواص الميكانيكية			
A5	RE	RM	الحالة · الأبعاد
%	N/mm ²	N/mm ²	
19	450	600	Sheet

الخواص الفيزيائية			
الخاصية			القيمة
الكثافة			7.85
			g/cm ³

الخواص التكنولوجية			
الخاصية			القيمة
قابلية اللحام			without limitations.

المعالجة الحرارية			
الخطوة			درجة الحرارة
			الوسط
source joins the operations with + / procedural order			
تطبيع			— درجة الحرارة غير مذكورة
مراجعة			— درجة الحرارة غير مذكورة

التسميات في مختلف المواصفات				
الولايات المتحدة		اليابان		
A350(LF6CL1)	aisi-sae	SM520B	jis	
A350(LF6CL2)	aisi-sae	SM520C	jis	
A350(LF6CL3)	aisi-sae	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2	
K02900	aisi-sae		gost	18G2AF
K12202	aisi-sae		gost	18Г2AΦ
الصين		إيطاليا		
15MnVNR	gb	FeE460KG	uni	
18MnMoNbR	gb	P460N	uni	
Q460C	gb	بولندا	2	
المملكة المتحدة	2		pn	18G2AV
	bs		pn	19G2FA
إسبانيا	2	أوروبا		
	une	22MnV6	الاسم الخاص بهذه الدرجة	
	une	فرنسا		
P460N	une	1		
AE460KG	une	afnor		
P460N	une	P460N		

1	هنغاريا	1	السويد
msz	E460D	ss	2143
1	سويسرا	1	التشيك
snv	StE47	csn	13220

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة، وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 22MnV6

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.5218	2026/09/11