

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/09/16

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7182 · الفئة 1.7

# 27MnCrB5-2

## رقم المادة 1.7182

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و3 تسمية قياسية من 2 منطقة.

| الكثافة                       | تسميات أخرى         | قيم الخواص     |
|-------------------------------|---------------------|----------------|
| g/cm <sup>3</sup> <b>7.85</b> | <b>3</b> في 2 منطقة | <b>8</b> مسجلة |

النسبة الكتلية بالمئة


### التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.6 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.3 % آثار وشوائب

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

### درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

3 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

| A                 | QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS |  |
|-------------------|----------------------------------------|--|
| % · Lo = 5,65 √So |                                        |  |
| 14                | ≤ 16                                   |  |
| 14                | 16 – 40                                |  |
| 15                | 40 – 100                               |  |

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

| الخاصية | القيمة | الوحدة |
|---------|--------|--------|
| الكثافة | 7.85   | g/cm³  |

3 تسمية · 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

| فرنسا  | أوروبا                  | 1          |
|--------|-------------------------|------------|
| 28MCB5 | الاسم الخاص بهذه الدرجة | 27MnCrB5-2 |
| 32MCB5 |                         | din-en     |
| afnor  |                         |            |
| afnor  |                         |            |

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 27MnCrB5-2

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.7182     | 2026/09/16    |