

ورقة بيانات المادة  
حتى 2026/08/21

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.7037 · الفئة 1.7

## 34CrS4

## رقم المادة 1.7037

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و13 تسمية قياسية من 8 منطقة.

| الكثافة                | تسميات أخرى   | قيم الخواص |
|------------------------|---------------|------------|
| 7.72 g/cm <sup>3</sup> | 13 في 8 منطقة | 7 مسجلة    |

النسبة الكتلية بالمئة


## التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.4 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.4 % آثار وشوائب

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

## درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

5 قيمة في 3 حالة

## الخواص الميكانيكية

| A                 | QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS |
|-------------------|----------------------------------------|
| % · Lo = 5,65 √So |                                        |
| 12                | ≤ 16                                   |

| A                 | QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS |
|-------------------|----------------------------------------|
| % · Lo = 5,65 √So |                                        |
| 14                | 16 – 40                                |
| 15                | 40 – 100                               |
| HB                | TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY        |
| 255               | Treated to improve shearability        |
| HB                | SOFT ANNEALED                          |
| 223               | Soft annealed                          |

| الخواص الفيزيائية | 1 قيمة        |
|-------------------|---------------|
| الخاصية           | القيمة الوحدة |
| الكثافة           | 7.72 g/cm³    |

| التسميات في مختلف المواصفات | 13 تسمية · 8 موثقة كمطابقة |
|-----------------------------|----------------------------|
| الولايات المتحدة            | أوروبا                     |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     | الاسم الخاص بهذه الدرجة    |
| G51320                      | 34CrS4                     |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     |                            |
| H51320                      |                            |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     | فرنسا                      |
| 5132                        |                            |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     |                            |
| 5132H                       | 32C4u                      |
| المملكة المتحدة             | دولي                       |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     |                            |
| 530M32                      | 34CrS4                     |
| الاسم الخاص بهذه الدرجة     |                            |
| EN18B                       |                            |
| هنغاريا                     | اليابان                    |
| Cr 1 E                      |                            |
| Cr 2 E                      |                            |
|                             | الاسم الخاص بهذه الدرجة    |
|                             | SCR430H                    |
|                             | الاسم الخاص بهذه الدرجة    |
|                             | صربيا                      |
|                             |                            |
|                             | Č.4180                     |

**ملاحظة بشأن الاستخدام.** جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 34CrS4

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

|                            |                      |            |               |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------|
| ورقة البيانات على الإنترنت | البحث عن السبائك     | رقم المادة | تاريخ الإصدار |
| عرض صفحة المادة            | ابحث في جميع السبائك | 1.7037     | 2026/08/21    |