

A %	RM N/mm ²	COLD DRAWN / HARD
6	620-920	10 - 16
7	600-900	16 - 40
8	580-840	40 - 63
9	560-820	63 - 100
HB	AS ROLLED AND TURNED	
163-222	As rolled and turned	

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

3 تسمية • 1 موثقة كمطابقة

أوروبا	إيطاليا	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة 36 SMnPb 14 1	CF35SMnPb10 1	1 uni
روسيا / رابطة الدول المستقلة		
AS35G2 gost		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 36 14 SMnPb

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0765	2026/08/22