

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/24

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.2003 · الفئة 1.2

75Cr1

رقم المادة 1.2003


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 11 تسمية قياسية من 10 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
7.85 g/cm³	11 في 10 منطقة	7 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm³

11 تسمية · 1 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

1	روسيا / رابطة الدول المستقلة	2	المملكة المتحدة
gost	75	bs	75Cr1
		bs	CS80
1	التشيك		
csn	12081	1	أوروبا
		din-en	75Cr1 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	سلوفاكيا		
stn	12081	1	الولايات المتحدة
		aisi-sae	1075
1	بولندا		
pn	75	1	فرنسا
		afnor	XC 75
1	رومانيا		
stas	OLC 75A	1	اليابان
		jis	S 75 CM

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمراجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن 75Cr1

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.2003	2026/08/24