

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/28

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1121 · الفئة 1.1

C10E

رقم المادة 1.1121


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و 61 تسمية قياسية من 22 منطقة.

الكثافة	تسميات أخرى	قيم الخواص
g/cm³ 7.85	61 في منطقة	7 مسجلة

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: Ni, Mo.

4 قيمة في 3 حالة

الخواص الميكانيكية

HRB	HB	SOFT ANNEALED
73	131	Soft annealed

HB	NORMALIZED
85-140	Normalized
HV	COLD ROLLED
250	Cold rolled

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

التسميات في مختلف المواصفات

4	فرنسا	7	الولايات المتحدة
afnor	AF-34	uns	G10100 الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	C10RR	aisi-sae	1008
afnor	XC10	aisi-sae	1010 الاسم الخاص بهذه الدرجة
afnor	XC12	aisi-sae	1011
4	إيطاليا	aisi-sae	G10080
uni	2C10	aisi-sae	G10100
uni	2C15	aisi-sae	M1010
uni	C10	6	المملكة المتحدة
uni	C15	bs	040A10
4	أستراليا / نيوزيلندا	bs	045A10
as-nzs	1010	bs	045M10
as-nzs	A1010	bs	C10 C10E C10R
as-nzs	CA1010	bs	C10E
as-nzs	HA1010	bs	CS12
3	أوروبا	6	اليابان
din-en	C10E الاسم الخاص بهذه الدرجة	jis	S09CK
din-en	Ck 10 الاسم الخاص بهذه الدرجة	jis	S09CX
din-en	Ck15	jis	S10C
3	دولي	jis	S9CK
iso	C10	jis	SPHE
iso	C15M2	jis	SWR1
iso	S10C	5	إسبانيا
3	الصين	une	C10E
gb	08	une	C10k
gb	08F	une	F.151
gb	10	une	F.1510
		une	F.1510-C 10 k

1	سلوفاكيا
stn	12 010
1	هنغاريا
msz	C10
1	رومانيا
stas	OLC10X
1	بلغاريا
bds	08
1	النمسا
onorm	RC12
1	بلجيكا
nbn	C10-2
1	سويسرا
snv	Ck10

2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
gost	08
gost	10
2	السويد
ss	1146
ss	1265
2	بولندا
pn	08X
pn	10
2	كوريا الجنوبية
ks	SM10C
ks	SM9CK
1	التشيك
csn	12010

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن C10E

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.1121	2026/08/28