

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/09/05

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.1209 • الفئة 1.1

C55R

رقم المادة 1.1209

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و15 تسمية قياسية من 8 منطقة.

الكثافة g/cm³ 7.85	تسميات أخرى 15 في 8 منطقة	قيم الخواص 9 مسجلة
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة


التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



■ 97.3 % الحديد — المتمم، ولا تذكره أي مواصفة — 0.01 % آثار وشوائب 1 • 0.4 % Si — 0.6 % C — 0.8 % Mn — 0.03 % P — 0.02-0.04 % S — 0.4 % Cr — 0.1 % Mo — 0.4 % Ni

مقياس لوغاريتمي، من 0.01 % إلى 100 % — كل قيمة هنا تُقارَن مباشرة، عقدًا بعد عقد.



المقياس لوغاريتمي، لا يُمثِّل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادقة الوحيدة لعرض 0.01 % و100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

محسوبة من التركيب °م

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

BS المتنبأ به 547 °C	ACM المتنبأ به 687 °C	AE1 المتنبأ به 723 °C	AE3 المتنبأ به 744 °C
--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

8 قيمة في 3 حالة

الخواص الميكانيكية

A %	RM N/mm ²	NORMALIZED
11	680	≤ 16
12	640	16 – 100
12	620	100 – 250
HB	TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	
255	Treated to improve shearability	
HB	SOFT ANNEALED	
229	Soft annealed	

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

15 تسمية 40 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

الولايات المتحدة	بولندا	2
الاسم الخاص بهذه الدرجة	55	pn
G10550	60	pn
G10600	فرنسا	1
الاسم الخاص بهذه الدرجة	XC55H1u	afnor
1055	دولي	1
1060	C55M2	iso
إسبانيا	إيطاليا	1
3	C55	uni
une	أستراليا / نيوزيلندا	1
C55K1	1055	as-nzs
F1155		
F1155(1)		
أوروبا		
الاسم الخاص بهذه الدرجة		
C55R		
الاسم الخاص بهذه الدرجة		
Cm 55		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن C55R

ابدأ طلب عرض سعر

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.1209	2026/09/05