

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/25

SteelEquivalents.com

رقم المادة 1.0612 · الفئة 1.0

C66D

رقم المادة 1.0612


التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و32 تسمية قياسية من 12 منطقة.

الكثافة g/cm ³ 7.85	تسميات أخرى 32 في 12 منطقة	قيم الخواص 17 مسجلة
--	--------------------------------------	-------------------------------

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

ما هي هذه السبيكة



المقياس لوغاريتمي، لا يمثل النسبة الخام للعنصر في السبيكة — فهذه هي الطريقة الصادرة الوحيدة لعرض 0.01 % و 100 % في صورة واحدة، وهي تعني أن كل قيمة هنا يمكن مقارنتها بأي قيمة أخرى.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

يقع تركيب هذه الدرجة خارج النطاق المُتحقق منه للنموذج المنشور (نافذة تركيب منخفض السبائك)، لذا لا تُتنبأ هنا أي درجة حرارة تحول.

الخواص الميكانيكية

9 قيمة في 2 حالة

HB	A5 %	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد	
–	10	440–740	Band annealed , GOST 2284-79	
–	–	740–1130	Band cold-worked , GOST 2284-79	
255	–	–	(without heat treatment) , GOST 14959	
229	–	–	Sheet trick GOST 1577-93	
Z %	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
35	10	785	980	Rolled stock, GOST 14959-79

الخواص الفيزيائية

7 قيمة

CP J/(kg·K)	LAMBDA W/(m·K)	ALPHA 10^-6/K	E GPa	RHO g/cm³	الحالة · الأبعاد
–	–	–	205	7.81	20
483	68	11	–	–	100
–	53	11.6	–	–	200
–	–	12.3	–	–	300
525	36	13.2	–	–	400
–	31	13.8	–	–	500
–	–	14.2	–	–	600
–	–	14.6	–	–	700
–	–	14.7	–	–	800
–	–	13.9	–	–	900
–	–	14.8	–	–	1000
					الخاصية
القيمة		الوحدة			
		g/cm³	7.85	الكثافة	
		°C	727	نقطة التحول Ac1	
		°C	752	نقطة التحول Ac3	
		°C	730	نقطة التحول Ar3	
		°C	696	نقطة التحول Ar1	

الخواص التكنولوجية

الخاصية	القيمة	الوحدة
قابلية اللحام	is not used.	
هشاشة المراجعة	not predisposed	

التسميات في مختلف المواصفات

32 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

الولايات المتحدة	اليابان	
9	2	
الاسم الخاص بهذه الدرجة	S58C	jis
G10650	SUP2	jis
1060		
1064		
الاسم الخاص بهذه الدرجة	إيطاليا	2
1065	3CD65	uni
G10640	C67	uni
G10650		
G10690		
G10700	بولندا	2
Gr.1070	65	pn
	D65	pn
روسيا / رابطة الدول المستقلة	أوروبا	1
7	الاسم الخاص بهذه الدرجة	din-en
65	C66D	
65G		
85KH4M5F2V6L	الصين	1
85X4M5Φ2B6Л	65	gb
CHYU6S5		
R6AM5	التشيك	1
P6M5Л	12071	csn
فرنسا	رومانيا	1
3	OLC65A	stas
afnor		
FMR66	بلغاريا	1
FMR68	65	bds
المملكة المتحدة		
2		
bs		
060A67		
bs		
080A67		

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُغني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن C66D

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	1.0612	2026/08/25