

ورقة بيانات المادة
حتى 2026/08/24

SteelEquivalents.com

رقم المادة EN-JS1060

EN-GJS-600-3

رقم المادة EN-JS1060

التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية والفيزيائية و32 تسمية قياسية من 21 منطقة.

قيم الخواص	تسميات أخرى	الكثافة
1 مسجلة	32 في 21 منطقة	7.85 g/cm ³

النسبة الكتلية بالمئة

التركيب الكيميائي

لا يتوفر لدينا تركيب كيميائي موثّق لرقم المادة هذا.

درجات حرارة التحول المتنبأ بها

لا يوجد تركيب كيميائي مسجل كافٍ للتنبؤ بدرجة حرارة تحول لهذه الدرجة — الناقص: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

4 قيمة في 1 حالة

الخواص الميكانيكية

HB	A5 %	RE N/mm ²	RM N/mm ²	الحالة · الأبعاد
–	3	370	600	Casting, GOST 7293-85
192–277	–	–	–	GOST 7293-85

1 قيمة

الخواص الفيزيائية

الخاصية	القيمة	الوحدة
الكثافة	7.85	g/cm ³

32 تسمية · 3 موثقة كمطابقة

التسميات في مختلف المواصفات

1	إسبانيا	3	أوروبا
une	FGE60-2	din-en	EN-GJS-600-3 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	دولي	din-en	GGG-60 الاسم الخاص بهذه الدرجة
iso	600-3	din-en	Grade 600/3 الاسم الخاص بهذه الدرجة
1	الصين	3	المملكة المتحدة
gb	QT600-3	bs	600/3
1	السويد	bs	600/7
ss	07 32-03	bs	SNG 600
1	التشيك	2	الولايات المتحدة
csn	422306	aisi-sae	80-55-06
1	أمريكا اللاتينية	aisi-sae	80-60-03
copant	FMNP65003	2	فرنسا
1	هنغاريا	afnor	FGS 600-3
msz	GoV60	afnor	FGS600-2
1	أستراليا / نيوزيلندا	2	اليابان
as-nzs	600-3	jis	FCD60
1	بلغاريا	jis	FCD600
bds	600-2	2	روسيا / رابطة الدول المستقلة
1	بلجيكا	gost	VCH60
nbn	FNG60-2	gost	B460
1	هولندا	2	إيطاليا
nen	GN60	uni	GS600-2
1	فنلندا	uni	GS600-3
sfs	GRP600	2	بولندا
		pn	Zs60003
		pn	ZS6002
		2	النمسا
		onorm	GGG600
		onorm	SG60

ملاحظة بشأن الاستخدام. جُمعت البيانات بأفضل ما لدينا من معرفة من مواصفات متاحة للعموم ووثائق الشركات المصنّعة. وهي لا تُعني عن اختبار المواد ولا عن وثيقة فحص وفق EN 10204. يُرجى طلب شهادة المصنع وفق EN 10204 2.1 أو 3.1 أو 3.2 مع استفساركم. والمرجع الحاسم دائماً هو المواصفة في إصدارها الساري.

استفسار بشأن EN-GJS-600-3

عرض سعر أو توافر أو شهادة مصنع أو سؤال تقني — مباشرة من صفحة المادة.

ابدأ طلب عرض سعر

ورقة البيانات على الإنترنت	البحث عن السبائك	رقم المادة	تاريخ الإصدار
عرض صفحة المادة	ابحث في جميع السبائك	EN-JS1060	2026/08/24